

产品描述

Ecoexc™ D53是一种阴离子型含羟基丙烯酸共聚物，可用于双组份镶木地板漆。使用不同类型的交联剂，例如水分散型异氰酸酯，交联能力通过羟基官能团骨架提供，适用于拼花地板：双组份面漆、混凝土面漆、双组份镶木地板漆，结合力。

典型性质

外观	乳白色液体
离子性	阴离子
固含量	46.5±1%
粘度	100-400cps
密度	1.03g/cm ³
PH	6.5-7.5
游离	≤500ppm
羟值（乳液）	±39 mgKOH/g
羟值（固体）	±84 mgKOH/g
VOC理论	±1.106 %
最低成膜温度	43°C

使用方法

- 1、使用前请混合或搅拌均匀；
- 2、可与水分散型异氰酸酯交联剂等配合使用，且易混合于水；
- 3、该产品在释放CO₂中不起泡；
- 4、该产品冻融性稳定性稳定。

储存和安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；
一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
存放温度在5°C至35°C，避免阳光直射