

产品描述

HS-PUA-A300属于拔印浆可适用于深色面料的拔白印花，手感柔软，牢固度好，耐黄度性能优秀。

典型性质

形态	液体
外观	乳白色
活性含量	40±1%
粘度	40000-50000cPs
PH	7.5-8.0
建议网目	32-60T

使用方法

- 1、可适用于手印，也可适用于机印；
- 2、建议向**HS-PUA-A300**添加5-10 %的拔印粉（加入拔印粉时一定要搅拌至完全分解，为确保拔印效果，加入拔印粉后请尽快使用），拔印1次，刮2-4刀；
- 3、印花后建议在170-180 °C，机压15-19秒或者在160-200 °C烘干2分钟即可；

存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；
一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
存放温度在5°C至35°C，避免阳光直射；