

产品描述

HS-222属于一种基于改性聚氨酯分散体的全哑光粘合剂，具有橡胶感且不含有有机硅类的全哑光盖面胶浆。

典型性质

形态	淡乳白色粘稠液体
离子性	阴离子
固含量, %by wt	32±1%
粒径	>1000
PH	7.0-8.5
密度	1.05g/cm ³

薄膜性能

100%模量	1.4mpa
断裂伸长率	35mpa
抗拉强度	1200%

使用方法

- 1、添加1%的HS-100交联剂使用；
- 2、**HS-222**适合在底部及表面涂层形成一种弹性中软的哑光膜。它提供了优良的物理和化学牢度，能提供舒适手感的全哑光、全透明的盖面树脂；
- 3、可与其它阴离子粘合剂相溶；
- 4、完成工艺后，在130℃，烘干3分钟，熨烫或热压时具有良好的性能；

储存与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5℃至35℃，避免阳光直射；