

产品描述

HS-602是一款厚板打底浆，2K聚碳酸酯类型。优异的耐水性，附着力强，弹性好，耐热耐压不变形，化工机械稳定，保湿性好。可用于棉、莱卡、人造革等面料。

典型性质

外观	乳白色液体
固含量	56±1%
PH	7.5-8.5
溶解性	冷水易稀释
密度	1.0-1.1g/cm ³

使用方法

- 1、既可适用于手印，也可适用于机印；
- 2、直接在纺织品上印刷；
- 3、建议加入2%的HS-602固化剂，搅拌均匀，将HS-602印刷到一定厚度，然后在HS-602上印刷，覆盖印刷2-3次。我们建议在印刷后，自然干燥12小时，在3磅压力下，温度130-150°C 15秒，正反两面。时间和温度必须由客户优化，根据印刷和承印物的种类。

存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5°C至35°C，避免阳光直射；