

产品描述

HS-608是一款烫金浆，可适用于烫纸、转印背胶。

典型性质

形态	乳白色膏状液体
固含量	45±1%
粘度	200000±10000cps
PH	7.0-9.0
密度	1.045g/cm ³
溶解性	冷水易稀释

使用方法

- 1、可适用于手工印花，建议至少印2至3次（可用PU88打底用于改善手感）；
- 2、完成印花工艺后，在4磅压力下，温度150°C压15秒，压一次，冷却后150°C烘干2分钟；

储存与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5°C至35°C，避免阳光直射；