

## 产品描述

**HS-609**是一款阴离子转印植绒浆，可应用于转印植绒工艺，适用于棉、弹性混纺面料、泳衣面料以及没有防水涂层的梭织面料上植绒。

## 典型性质

形态	液体
外观	乳白色
密度	1.045g/cm <sup>3</sup>
PH	60000±70000cPs
溶解性	7.0-8.0
建议网目	32-40T

## 使用方法

可适用于机印，也可以适用于手印。可直接印于织物上；无需添加助剂，建议在8小时内使用完；印好后自然干透再进行压烫工艺，需要在4小时内压烫完毕。建议压烫在 170℃压力4磅正反两面各压15秒。该产品属于环保产品，且浆料不防冻。

## 存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5℃至35℃，避免阳光直射；