

产品描述

HS-801-1属于自然干水性PU铝银浆，可适用于棉、弹性混纺面料、泳衣面料以及没有防水涂层的梭织面料上的葱粉（闪光片）印花。

典型性质

外观	银灰色液体
固含量	50±1%
PH	7.0-8.5
粘度	45000-50000cps
密度	1.01g/cm ³
溶解性	冷水易稀释

使用方法

- 1、可手印，也可机印；
- 2、建议添加1%的HS-100助剂使用，并在8小时内使用完毕可；
- 3、可直接印于织物上面；
- 4、用于特殊的金属效果，可调制任何颜色，先用透明浆打底再印HS-801-1铝银浆，可得良好手感；
- 5、自然晾干12小时后可测试耐水洗效果；
- 6、涂膜后属于防冻型材料，在零下25℃时仍然可保持弹性；

存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5℃至35℃，避免阳光直射；