

产品描述

HS-850-1是一款手感非常柔软的加光浆/金葱浆，可用作表面加光处理，适用于合成革及真皮，胶浆。也可用作表面金属效果，为反光粉、金属粉做载体。

典型性质

| | |
|-----|----------------------------|
| 外观 | 乳白色液体 |
| 固含量 | 40±1% |
| PH | 8.0-8.8 |
| 粘度 | 10000-30000cps |
| 密度 | 1.03-1.05g/cm ³ |

使用方法

- 1、HS-850-1适用于手工印刷，印花行业推荐使用32-80 T目网板，建议根据印刷材料的材质和图案的花纹来选择网板的目数；
- 2、使用前建议添加1%的HS-100交联剂，搅拌均匀后使用，可提高耐水牢度，建议在4小时内使用完毕；
- 3、自然干燥时温度低于120°C，然后在150°C固化2分钟，12小时后可以测试洗水效果；
- 4、仿金属效果建议配方：90%的HS-850-1+10%的七彩粉，50%的HS-850-1+50%的反光粉。

存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5°C至35°C，避免阳光直射；