

产品描述

HS-900是一款阴离子烫金浆，溶解性强，可适用于手工印花、烫金、银箔纸。

典型性质

形态	膏状液体
外观	乳白色
活性含量, %by wt	60±1%
粘度	200000±1000cPs
PH	7.0-9.0
粒径	>200
溶解性	冷水易稀释

使用方法

可适用于手工印花，建议至少印2至3次；完成印花工艺后，在4磅压力下，温度150°C压15秒，正反两面各一次

存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5°C至35°C，避免阳光直射；