

产品描述

HS-1050水性硅胶成膜后手感柔软，无内聚力（即不会出现花位边缘向上翘的现象），回弹性好，止滑效果佳，可用于服装印花的仿硅胶效果及布料、手套止滑效果涂层，也可作金葱浆使用。

典型性质

形态	半透明液态
固含量	38±1%
PH	7.5-8.0
密度	~1.05g/cm ³
粘度	30000-40000cps
溶解性	冷水易稀释

使用方法

- 1、建议添加2%的HS-100助剂搅匀后使用，在打好底的织物浆面上印刷3-4次；
- 2、注意，因浆料成膜时间较长，印好后建议在低温80°C-90°C烘干2分钟或自然干4小时待表干后再叠布；
- 3、室温放置72小时或在高温130°C-150°C烘干2分钟后方可进行测试；

存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5°C至35°C，避免阳光直射；