

产品描述

HS-A301属于拔印浆,可应用在拔透工艺。

典型性质

外观	乳白色液体
离子性	阴离子
PH	7.5-8.0
粘度	40000-50000cps
密度	1.045g/cm ³

典型薄膜性能

硬度	80A
抗拉强度	35mpa

使用方法

- 1、根据需求可添加一定量的色素使用,由于色素对胶浆的牢度影响较大,建议色素用量不超过10%,荧光色素尽量使用高温色素,以免颜色迁移影响产品质量;
- 2、可手印,也可机印;
- 3、添加5%-8%的拔印粉使用,建议在8小时内使用完;
- 4、温度160℃-200℃,烘干2-3分钟。

存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方,在密闭容器中的保质期为1年;
一般储存条件:避免热源、辐射、静电以及与食品接触;
存放温度在5℃至35℃,避免阳光直射;