

## 产品描述

**Ecoexc™HS-222**属于一种基于改性聚氨酯分散体，不含NMP和NEP，是一款具有橡胶触感且不含有机硅类的全哑光水性PU树脂，适用于PET、OPP膜、ABS等多种塑胶底材，例如可作头盔表面涂层的触感涂料。也可做全哑光纺织品胶浆，盖面后面料手感柔软且丰满平滑，它不仅可以提供优良的物理和化学牢度，也能提供舒适的手感，是一款实用的全哑光盖面树脂。还可以作为数码打印的前处理液使用。

## 典型性质

外观	淡白色半粘稠液体
固含量	32±1%
PH	7.0-8.5
密度	1.05 g/cm <sup>3</sup>
溶解性	冷水易稀释

## 典型薄膜性能

100%模量	1.4MPA
抗拉强度	35MPA
断裂延伸率	1200 %

## 使用方法

- 1、HS-222适合在底部及表面涂层形成一种弹性中软的哑光膜。先用其它浆料打好底后，再使用添加了1%HS-100的HS-222哑面盖面浆印刷1-2次即可。也可与其它阴离子粘合剂相互混溶使用；
- 2、完成工艺后，在130°C，烘干3分钟即可，熨烫或热压时具有良好的性能；
- 3、建议配合氮丙啶或异氰酸酯类交联剂使用

## 存储与安全

- 1、该产品的存放有效期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、最好的储存在5°C-30°C，避免接触高温。