

产品描述

HS-C02是一款（环保特软）硅胶植绒打底浆，适用于转印植绒和静电植绒的打底。

典型性质

外观	乳白色液体
离子性	阴离子
PH	7.5-8.0
粘度（25℃）	180000-200000cps.
密度	1.045g/cm ³

典型薄膜性能

硬度	20A
抗拉强度	35mpa

使用方法

- 1、它可以机印，也可以手印；
- 2、用作转印植绒工艺：先用**HS-C02**打底浆打底1-2次（**HS-C02**是专为**HS-C03**调制的打底浆，可避免分层且无需添加任何助剂），再用**HS-C03**转印植绒浆与2%的**HS-100**助剂混合后使用，可以改善其物理性能（耐水性、附着力），盖面2-3次。则自然干后，用170℃，4磅压力，15秒正反面各压一次（因加有助剂的原因，印好后需在4小时内压完，否则会有掉绒毛的可能），用150℃烘2分钟（必须由客户根据印刷和衬底来优化时间和温度。在任何情况下，不能低于以上推荐）。待冷却后可耐60℃多次洗水；
- 3、用作静电植绒工艺：用**HS-C02**打底1-2次，再用**HS-C03**加2%的**HS-100**搅拌均匀，印刷1-2次后立即植绒。也可根据要求不打底直接在**HS-C03**里加与绒毛颜色相同的色素，再加2%的**HS-100**搅拌均匀后立即植绒。植绒48小时后或者自然干后，用150℃烘干2分钟。冷却后可耐60℃多次洗水

存储和安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5℃至35℃，避免阳光直射；