

产品描述

HS-C08-1是一款（环保特软）多功能机印硅胶植绒浆，适用于植绒，即可用于转印植绒工艺，也可用于静电植绒工艺。

典型性质

| | |
|-----|------------------------|
| 外观 | 半透明液体 |
| 固含量 | 38±1% |
| PH | 8.0-9.0 |
| 粘度 | 30000-40000cps |
| 密度 | 1.045g/cm ³ |

使用方法

- 1、印花行业推荐使用**32-60 T**目网板，建议根据印刷材料的材质和图案的花纹来选择网板的目数，可适用于机印，也可以适用于手印；
- 2、用作静电植绒工艺：用普通浆料打底**1-2**次，再用**HS-C08-1**加**2%**的**HS-100**搅拌均匀，印刷**1-2**次后立即植绒。也可根据要求不打底直接在**HS-C08-1**里加与绒毛颜色相同的色素，再加**2%**的**HS-100**助剂搅拌均匀后立即植绒。植绒**48**小时后或者自然干后，用**150°C**烘干**2**分钟。冷却后可耐**60°C**多次洗水；
- 3、在印刷中，为了获得可保持到基材表面的涂层，建议调整刮刀不接触网面且压力为最好。胶浆印刷后使植绒在**30**分钟内完成，可喷洒水以保持筛网湿润。

存储和安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为**1**年；
一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
存放温度在**5°C**至**35°C**，避免阳光直射；