

产品描述

Ecoexc™ H75是基于HMDI的聚合碳化二亚胺，用于含羧基聚合物体系，可形成典型的3D聚合物交联网络，改善体系的耐化学性、耐磨性以及强度，同时提高对基材的附着力。用于水性聚合物分散体，有利于改善耐水解性。通过控制合适的PH值，**Ecoexc™ H75**的适用期长达一个月。建议添加量5-10%。

典型性质

形态	液体
外观	无色透明
固含量， % by wt	40
粘度	100
PH	9±0.5
当量，固体份	550
颜色等级	5

存储和安全

Ecoexc™ H75应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5° C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexc™ H75**暴露于温度接近 0° C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。