

产品描述

Ecoexc™ H80是基于HMDI的聚合碳化二亚胺，用于含羧基分散体可形成典型的3D交联网络，改善体系的耐化学性、耐磨性以及强度，同时提高对基材的附着力。在涂料、油墨和胶粘剂配方里的添加量为5-10%。**Ecoexc™ H80**在水性配方中产品会缓慢水解，因此混合后的产品需要在24小时内使用，水解后的产品对于乳液后干膜均无负面影响，可继续补加交联剂使用。

典型性质

形态	液体
外观	淡黄色
固含量，% by wt	40
粘度	100
PH	9±0.5
当量，固体份	415
闪点，°F	114
颜色等级	4

存储和安全

Ecoexc™ H80应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5° C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexc™ H80**暴露于温度接近 0° C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。