

## 产品描述

**Ecoexc™H9**属于环保型水分散芳香族封闭聚异氰酸酯高温交联剂，不含NMP和NEP，可有效增加氟化碳树脂防水、防油能力，显著改善水洗牢度，不影响成品手感。

## 典型性质

外观	淡黄色透明液体
离子性	非离子
相对密度	~1.06 g/cm <sup>3</sup>
粘度	<300mPa·s
PH	6.0-9.0
水溶性	易溶
沸点	~100℃
闪点（闭口杯）	>65℃

## 应用领域

- 1、H9用作氟化碳树脂加强剂，增加防水、防油能力，同时改善水洗及干洗牢度；
- 2、H9用作涂层交联剂，可改善水洗牢度；
- 3、H9于室温非常稳定，可用于调配单组份聚氨酯及丙烯酸树脂，改善水洗牢度。

## 使用方法

- 1、用量为树脂重量的10%；
- 2、轧染工艺及涂层工艺，干布后进行固化，固化温度不低于130℃；
- 3、一般固化条件与配方的树脂相同。在干布后进行固化150℃，不少于60秒更佳。

## 存储与安全

- 1、该产品应当存储在阴凉干燥且通风良好的地方，在密闭容器中的保质期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、存放温度在5℃至40℃，避免阳光直射。