

产品描述

Ecoexc™ TH20具有亲水性，故易于在水性分散体中乳化，可作为双组分聚氨酯体系的硬化剂，还可应用于无羟基的分散体，提高产品的物理、化学性能。建议在涂料、油墨和胶粘剂配方里的添加量为1%-4%，且混合后的产品需要在4h内使用。**Ecoexc™ TH20**可使用酯类、醚酯类、二甲苯和溶剂石脑油100号进行稀释，通常与上述溶剂相容性好。

典型性质

形态	液体
外观	粘稠清澈液体
有效成分, % by wt	100
粘度	3000±500cPs
NCO含量	18±5%
当量	240
HDI单体含量	<0.15%

存储和安全

Ecoexc™ TH20应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于5°C。如同大多数乳液，不应将**Ecoexc™ TH20**暴露于温度接近0°C的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。