

产品描述

Ecoexc™ TH30是以支化型、无溶剂的HDI均聚物为基础，含可交联封闭异氰酸酯基团，粘合温度为120-130℃。

Ecoexc™ TH30是一种低粘度基于异氰酸酯的固化剂。适用于丙烯酸聚合物和聚氨酯的表面涂饰、印花和纺织涂层、PVC表面涂层。

典型性质

外观	白色乳液
非挥发性成分, % by wt	40±2
解封异氰酸酯, % by wt	4.5
粘度	< 500cPs
PH	8.0-10.5
密度	1.07kg/L
解封温度	120-130℃

存储和安全

Ecoexc™ TH30应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5°C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexc™ TH30** 暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。