

产品描述

T195是一款阴离子水性聚氨酯树脂，耐高温，推荐用于烫画。此外，对PET、尼龙具有优良的附着力，耐溶剂良好。

典型性质

固含量	45 %
PH	7-8
粘度（25℃）	<500 cps.

性质

外观	乳白色液体
比重	1.06
溶解性	可与水混溶

存储和安全

Ecoexc™ T195应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5°C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexc™ T195**暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。