

## 产品描述

---

T207为阴离子聚碳酸酯型的PUD树脂，应用于薄膜的底涂处理。

## 典型性质

---

固含量	23 %
PH	6-8
粘度（25℃）	<500 cps.

## 典型薄膜性能

---

MFT	29℃
抗张力	220kg/cm <sup>2</sup>
伸长率	300 %
流动开始温度	110~115℃

## 存储和安全

---

**Ecoexc™ T207**应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5°C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexc™ T207**暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。