

产品描述

Ecoexe™ T222是脂肪族聚氨酯水性分散体，涂膜具有极高的光泽度和耐黄变性

典型性质

固含量	40 %
PH	8
粘度（25℃）	<500 cps.

典型薄膜性能

推荐应用于水性皮革面层涂饰，水性印花胶浆，水性油墨等领域。

存储和安全

Ecoexe™ T222应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5°C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexe™ T222**暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。