

## 产品描述

---

T-227阴离子型PUD树脂，对各种基材均有较好的附着力，优异的流平性。

## 典型性质

---

固含量	23 %
PH	7.0-8.5
粘度（25℃）	<300 cps.

## 典型薄膜性能

---

100%模量	6.9 mpa
抗拉强度	46mpa
伸长率	550%

## 存储和安全

---

**Ecoexc™ T-227**应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5°C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexc™ T-227**暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。