

产品描述

热活化型胶粘剂配方的原材料，适用于家具、汽车、鞋业和建筑业，尤其使用于含增塑剂的PVC基材。

典型性质

固含量	41 %
PH	8.6
粘度 (25°C)	550cps.
密度	1.1g/cm ³
最低成膜温度	5 C
酸碱度	6.8

存储和安全

Ecoexc™ T-249应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5° C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexc™ T-249**暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。